

VELİ AKGÜN SERAMİK		(30X60) FODER GRİ Floor Tile Group Bia(exterior)	VELİ AKGÜN TEST DEĞERLERİ	Üretim tarihi - DENEME
		TS-EN 14411	VELİ AKGÜN DECLAREDVALUES	Production date
			Ortalama Üretim Değerleri	Rapor tarihi- DENEME
			Average Values of Production	Report date
STANDARTLAR	TEKNİK DEĞERLER	GLAZED	Standart Değerler	Sonuç
NORMS	TECHNICAL CHARACTERISTICS	SIRLI	Standard Values	Result
EN ISO 10545-2	Boyut ve yüzey kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	ort. 600,4 - 601,6 mm	$N \geq 15 \pm 0,6 \% (\pm 2mm)$
		Kalınlık Thickness	9,0 mm	$N \geq 15 \pm 0,5 \% (\pm 0,5mm)$
		Kenar düzgünlüğü Straightness of sides	$\pm 0,4\%$	$N \geq 15 \pm 0,5 \% (\pm 1,5mm)$
		Gönyeden Sapma Rectangularity	$\pm 0,3 \%$	$N \geq 15 \pm 0,50 \% (\pm 2mm)$
		Yüzey düzgünlüğü A-çalışma boyutundan hesaplanan köşegen ile ilgili merkez eğriliği(center curvature)	$\pm 0,4\%$	$N \geq 15 \pm 0,50 \% (+2mm)$
		B-karşılık gelen çalışma boyutları ile ilgili kenar eğriliği(Edge curvature corresponding to the dimension of work)	$\pm 0,4\%$	$N \geq 15 \pm 0,50\% (+2mm)$
		C-çalışma boyutlarından hesaplanan köşegen ile ilgili çarpıklık(diagonal calculated from the work size-related distortions)	$\pm 0,4\%$	$N \geq 15 \pm 0,50\% (+2mm)$
EN ISO 10545-3	B FİZİKSEL ÖZELLİKLER PHYSICAL PROPERTIES	Su Emme Water Absorption	max. 0,4%	$\leq 0,5\%$
EN ISO 10545-4		Kırılma Dayanımı Breaking strength(Newton)	1402.55 N	Thickness $\geq 7,5mm$ min. 1300
EN ISO 10545-6-7		Eğilme Dayanımı Modulus of rupture(N/mm)	41.546 N/mm ²	min. 35
EN ISO 10545-8		Yüzey Aşınması Dayanımı Determination of resistance to surface abrasion by classification	Class 3	Declared Value
EN ISO 10545-9		Lineer ısı genleşme Determination of linear thermal expansion	0,87	Declared Value
EN ISO 10545-11 h		Isıl şokuna Dayanıklılık Thermal shock resistance	Dayanıktır/ Required	EN ISO 10545-1 g ye göre
EN ISO 10545-12		Sırn Çatlama Dayanımı Determination of crazing resistance	Dayanıktır/ Required	EN ISO 10545-1 g ye göre
CEN/TS 16165 1		Dona dayanıklılık Frost resistance	Dayanıktır/ Required	EN ISO 10545-1 g ye göre
		Yüzey Kaymazlığı Skid resistance	R-9	Declared Value
		Yapışma Gücü/Yapışma (Bond Strength)		
EN 12004:2007+A1: 2012, 4.1 L		Çimentolu Yapıştırıcı Cementitious Adhesives	0,7 N/mm ³	declared value
EN 12004:2007+A1: 2012, 4.2 L		Dispersiyon Yapıştırıcılar Dispersion Adhesives	0,6 N/mm ³	declared value
EN 12004:2007+A1: 2012, 4.3 L		Reaksiyon Reçine Yapıştırıcıları Reaction Resin Adhesives	0,6 N/mm ³	declared value
EN 1015-12 L		Harç Mortar	0,7 N/mm ³	declared value
EN ISO 10545 - 10		Rutubet Genleşmesi Moisture expansion, in mm/m'e	0,01mm	declared value
EN ISO 10545 - 16		Küçük Renk Farklılıkları Small Color Differences	0,60	$\Delta E_{cmc} < 0,75$
EN ISO 10545 - 5		Çarpma Dayanımı Impact resistance by measurement of coefficient of restitution	0,87	declared value
		Yanmaya Dayanıklılık Reaction to Fire	Dayanıktır/ Required Class A1	(Class A1 ya da A1 FL)
CEN/TS 15209		Dokunulurluk Tactility	SMOOTH SURFACE	declared value
EN ISO 10545-14	KİMYASAL ÖZELLİKLER CHEMICAL PROPERTIES	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to stains	5	Min 3.clas
EN ISO 10545-13		Düşük konsantrasyonlu asit ve alkalilere dayanım Resistance to low concentrations of acids and alkalis	GLA	declared value
EN ISO 10545-13		Yüksek konsantrasyonlu asit ve alkalilere dayanım Resistance to high concentrations of acids and alkalis	GHA	declared value
EN ISO 10545-13		Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzlarına dayanım Resistance to household chemicals and swimming pool salts	Class A	declared value
EN ISO 10545-15		Kadmiyum/cadmium(in mg/dm ²)	< 0,03 mg/dm ²	declared value
		Kurşun/Lead (in mg/dm ²)	< 0,2 mg/dm ²	declared value

All of the test results are suitable and confirm with EN 14411