

e_base



IL SISTEMA E_BASE NASCE PER LA POSA SOPRAELEVATA IN ESTERNO DI GRES PORCELLANATO E DEVE ESSERE COMMERCIALIZZATO ED UTILIZZATO COME DA SPECIFICHE TECNICHE. NON È CONSENTITA LA VENDITA NÉ L'UTILIZZO DELLA GRIGLIA PLASTICA SUPERIORE SE NON IN COMBINAZIONE CON I SUPPORTI REGOLABILI DEL SISTEMA STESSO.

THE E_BASE SYSTEM IS CONCEIVED FOR RAISED FLOORS OUTDOORS IN PORCELAIN STONEWARE, AND MUST BE SOLD AND USED AS PER THE TECHNICAL SPECIFICATIONS. THE UPPER PLASTIC GRID MUST NOT BE SOLD OR USED UNLESS IN COMBINATION WITH THE ADJUSTABLE SUPPORTS OF THE SYSTEM ITSELF.

e_base PAVIMENTI SOPRAELEVATI PER ESTERNO

PROGETTATO PER CONSENTIRE LA **SOPRAELEVAZIONE DI NUMEROSI FORMATI E SCHEMI DI POSA**. E_BASE SI CONTRADDISTINGUE PER UNA STRUTTURA PORTANTE IN POLIPROPILENE CHE ABBINATA AL GRÈS PORCELLANATO EVO_2/E™, **GARANTISCE I MASSIMI STANDARD DI SICUREZZA** ANCHE IN CASO DI ROTTURA, **SENZA L'APPLICAZIONE DI ALCUN SISTEMA DI RINFORZO SUL RETRO DELLE LASTRE**.

RAISED FLOORING FOR OUTDOORS

DESIGNED TO ALLOW **MANY SIZE OR LAYING SCHEME TO BE USED FOR RAISED FLOORING**, THE HALLMARK FEATURE OF E_BASE IS THE LOAD-BEARING STRUCTURE IN POLYPROPYLENE, WHICH, WHEN COMBINED WITH EVO_2/E™ PORCELAIN STONEWARE, **GUARANTEES MAXIMUM SAFETY STANDARDS** EVEN IN THE EVENT OF BREAKAGE, **WITHOUT THE APPLICATION OF ANY REINFORCEMENT SYSTEM ON THE BACK OF THE SLABS**.

E_BASE: PERCHÈ SCEGLIERLO?
E_BASE: WHY CHOOSE IT?

AL FINE DI OFFRIRE AI PROGETTISTI **SOLUZIONI** SEMPRE PIÙ VERSATILI ALL'INSEGNA DELLA **MASSIMA LIBERTÀ COMPOSITIVA**, MIRAGE® PROPONE IL **SISTEMA DI PAVIMENTAZIONE SOPRAELEVATA E_BASE**.

UNA STRUTTURA SEMPLICE MA ESTREMAMENTE PERFORMANTE, CHE AMPLIFICA LE GIÀ ENORMI POTENZIALITÀ DI EVO_2/E™.

WITH A VIEW TO OFFERING DESIGN ENGINEERS INCREASINGLY VERSATILE **SOLUTIONS** AND **MAXIMUM DESIGN FREEDOM**, MIRAGE® OFFERS **E_BASE**, A **RAISED FLOORING SYSTEM**.

A **SIMPLE STRUCTURE THAT GUARANTEES EXCELLENT PERFORMANCE**, FURTHER **EXTENDING THE ENORMOUS POTENTIAL OF EVO_2/E™.**

E_BASE: COME FUNZIONA?
E_BASE: HOW DOES IT WORK?

DI **FACILE INSTALLAZIONE E SAGOMABILE IN CORSO D'OPERA**, E_BASE PREVEDE SUPPORTI REGOLABILI IN ALTEZZA CHE CONSENTONO DI SOPPERIRE AD EVENTUALI DISLIVELLI DEL MASSETTO ED OTTENERE SUPERFICI CALPESTATILI PERFETTAMENTE PLANARI.

EASY TO INSTALL, E_BASE CAN BE SHAPED WHILE THE WORK IS BEING COMPLETED, AND PROVIDES FOR HEIGHT-ADJUSTABLE SUPPORTS DESIGNED TO SOLVE THE PROBLEM OF ANY DIFFERENCES IN LEVEL IN THE SCREED AND GUARANTEE COMPLETELY FLAT WALKING SURFACES.

E_BASE: ALCUNI VANTAGGI
E_BASE: SOME ADVANTAGES



VELOCITÀ DI POSA
FAST TO FIT




STABILITÀ DEL PIANO DI CALPESTIO
STABILITY OF THE FLOOR'S SURFACE



IDEALE PER UNA POSA MULTIFORMATO
IDEAL FOR MULTI-SIZE LAYING PATTERNS



É GRES PORCELLANATO
IT IS PORCELAIN STONEWARE



IL GRES PORCELLANATO MIRAGE®

È UN MATERIALE DALLE ELEVATE PERFORMANCE TECNICHE ED ESTETICHE.

LASTRE OTTENUTE ATTRAVERSO PRESSATURA, A CUI SEGUE UN PROCESSO DI GREIFICAZIONE: OVVERO LA COMPLETA FUSIONE IN UN UNICO MATERIALE DI MATERIE PRIME NATURALI (SABBIE, QUARZI, FELDSPATI, CAOLINI, ARGILLE E COLORANTI NATURALI) CHE, COTTE A TEMPERATURE SUPERIORI AI 1230 °C, ARRIVANO A COSTITUIRE **UN PRODOTTO DI ECCEZIONALE DUREZZA, DALL'ASSORBIMENTO QUASI NULLO E DALLE CARATTERISTICHE MECCANICHE INEGUAGLIABILI.**

IL GRES PORCELLANATO MIRAGE® È UN PRODOTTO ECOCOMPATIBILE.

MIRAGE® PORCELAIN STONEWARE

A MATERIAL OFFERING A SUPERIOR TECHNICAL AND AESTHETIC PERFORMANCE.

SLABS MADE BY A PRESSING TECHNIQUE FOLLOWED BY A PROCESS OF VITRIFICATION: I.E. THE COMPLETE FUSION OF NATURAL RAW MATERIALS UNTIL THEY BECOME ONE MATERIAL (SAND, QUARTZ, FELDSPAR, KAOLIN, CLAY AND NATURAL PIGMENTS), FIRED AT TEMPERATURES IN EXCESS OF 1230 °C, BECOMING **A PRODUCT THAT IS EXCEPTIONALLY HARD, HAS PRACTICALLY NIL WATER ABSORPTION AND OFFERS UNRIVALLED MECHANICAL SPECIFICATIONS.**

MIRAGE® PORCELAIN STONEWARE IS AN ECOFRIENDLY PRODUCT.



UNA FUSIONE DI VANTAGGI - A BLEND OF BENEFITS

RESISTENTE - RESISTANT



AGLI SBALZI TERMICI

Perché è totalmente ingelivo e mantiene inalterate le sue proprietà dai -20° ai +60°.

TO THERMAL SHOCK

Because it is totally frost resistant and its properties are not affected at temperatures from -20° to +60° (-4°F to +140°F).



ALLE ROTTURE

Perché può sopportare un carico di oltre 1.000 kg per lastra.

TO LOADS

Because it can handle loads of over 1000 kg (2200 lb) per slab.



AGLI ATTACCHI CHIMICI

Perché è inattaccabile da acidi, agenti chimici, sale e trattamenti verderame.

TO CHEMICALS

Because acids, chemicals, minerals or bordeaux mix fungicide have no impact on it.



ALLE MACCHIE

Perché è inalterabile nel tempo, non è soggetto a florescenza di muffe e muschi ed alla formazione di aloni scuri.

TO STAINING

Because its looks are not affected over the years, it is not subject to the growth of mould or moss or the formation of dark marks.



COLORI STABILI NEL TEMPO

Perché è totalmente resistente al gelo, al sole, alle macchie e non richiede trattamenti. Il colore inoltre rimane inalterabile nel tempo.

IT DOESN'T CHANGE COLOUR

Because it is fully resistant to frost, sun, mould, and requires no treatment. Its colour also remains stable over the years.

PIÙ FACILE - EASY



DA PULIRE

Perché non richiede trattamenti particolari o stagionali e può essere lavato con idropulitrici.

TO CLEAN

Because it does not need any special or annual maintenance and can be washed with a high pressure cleaner.



DA POSARE

Perché è squadrato, monocalibro e utilizza i medesimi sistemi di posa dei materiali comuni per l'outdoor.

TO FIT

Because it is squared, a single work-size and uses the same tiling systems as normal materials for outdoors.



DA RIMUOVERE

Perché è rimovibile, ispezionabile e riutilizzabile, con un peso di soli 17 kg per lastra 600x600. (Ad esclusione della posa su massetto con colla).

TO REMOVE

Because it can be removed, inspected and reused, with a weight of just 17 kg per 600x600 slab (37 lb per 24"x24" slabs). (Except when fitted on a concrete slab with adhesive).




DA VIVERE

Perché è un pavimento sicuro grazie alla sua superficie strutturata.

TO ENJOY

Because it is a safe floor thanks to its textured surface.


E_BASE: COMPONENTI DEL SISTEMA - E_BASE: SYSTEM COMPONENTS



E_BASE: APPLICAZIONE - E_BASE: APPLICATION



FORMATE - FORMATS




POSA SUGGERITA:

Per la posa dei formati 600x600, 600x900, 900x900, 450x900, 600x1200, 1200x1200, 400x1200 e 300x1200 si consiglia l'utilizzo di un piedino unico centrale. Per altre tipologie di posa si raccomanda di fare riferimento all'ufficio Engineering.

Altezza minima del sistema: 7 cm.

RECOMMENDED LAYING:



Use a single central foot for laying sizes 600x600, 600x900, 900x900, 450x900, 600x1200, 1200x1200, 400x1200 and 300x1200. For other types of laying please contact the Engineering department. System minimum height : 7 cm / 2 3/4".



AL FINE DI GARANTIRE LA PERMEABILITÀ ALL'ACQUA DEL SISTEMA, SI RACCOMANDA L'UTILIZZO DI UN GEOTESSUTO DI UN GRAMMATURA MASSIMA DI 50 G/MQ. LA FUNZIONE PRINCIPALE È DI EVITARE LA RISALITA DI INSETTI ATTRAVERSO LE FUGHE E DI EVITARE CHE EVENTUALE SPORCIZIA CADA AL DI SOTTO DEL PAVIMENTO SOPRAELEVATO.

IN ORDER TO GUARANTEE THE WATER PERMEABILITY OF THE SYSTEM, WE RECOMMEND THE USE OF A GEOTEXTILE WITH MAXIMUM 50 GSM, THE MAIN FUNCTION OF WHICH IS TO AVOID INSECTS COMING UP THROUGH THE JOINTS AND AVOID ANY DIRT FALLING BELOW THE RAISED FLOOR.


FORMATI NOMINALI - NOMINAL SIZES



NUMERO DI TRAVERSI - STRINGERS NUMBER


2 TRAVERSI
(POSIZIONATI A COPPIE ALTERNATE)

2 STRINGERS
(LAID IN ALTERNATE PAIRS)



4 TRAVERSI
(POSA COMPLETA)

4 STRINGERS
(COMPLETE LAYING)



CARICHI DI ROTTURA - BREAKAGE LOAD

1daN≈1 KG

CARICHI CONCENTRATI PUNCTUAL LOAD	CENTRO DEL PANNELLO MIDDLE OF THE PANEL		>900 daN
	CENTRO DEL LATO MIDDLE OF THE SIDE		>700 daN
	DIAGONALE DIAGONAL LINE		>950 daN
CARICO DI LAVORO MAX FATTORE DI SICUREZZA EN 12825=2 MAX WORKING LOAD EN 12825 SAFETY FACTOR=2			375 daN
CARICO DISTRIBUITO DISTRIBUTED LOAD	CARICO DI LAVORO MAX DISTRIBUITO, IN BASE AL CALCOLO MAX DISTRIBUTED LOAD, AS PER CALCULATION		1.875 daN/m ²




NA.ME Bourgogne NE 12
600x1200 / 24"x48" ST SQ




NA.ME Lumnezia NE 21
600x1200 / 24"x48" ST SQ
















NOON Daylight **NN 01**
300x1200 / 12"x48" RD SQ





QUARZITI 2.0 Waterfall QR 03
600x600 / 24"x24" ST SQ

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA	NORMA STANDARD	VALORI PRESCRITTI INTERNATIONAL STANDARDS	*VALORE MEDIO MIRAGE® *MIRAGE® AVERAGE VALUE
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS			
 LATI SIDES	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
 SPESSORE THICKNESS	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,05%
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE	EN ISO 10545-4 EN 1339	S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm² —	S 13.000 N R 50 N/mm² T 11*
 RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	0,80
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	135 mm³
 COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION	EN ISO 10545-8	—	6,0 x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO PASS ACCORDING EN EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO PASS ACCORDING EN EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	EN ISO 10545-13	UB MIN.	UA ULA UHA
 RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
 CARICO STATICO (60x60) STATIC LOAD (24"x24")	EN 12825	— — —	CENTRO - CENTRE 6,00 kN CENTRO LATO - CENTRE POINT OF SIDE 7,00 kN DIAGONALE - DIAGONAL 4,00 kN
 SCIVOLOSITÀ - SKID RESISTANCE (EVO_2/E™)	SUPERFICIE - SURFACE	—	AD EP NE RR QR SO HM TB NA NN RL SI SD GC BL MP OF
	DM. 236/89 BCRA	> 0,40	NAT ST ST ST/STA NAT ST ST NAT RD RD RD RD RD ST ST ST ST
	ASTM C1028	DRY > 0,60	> 0,40 > 0,40 > 1 > 0,40 > 0,40 > 0,40 > 0,40 > 0,40 > 0,40 > 0,40 - > 0,40 > 0,40 > 0,40 > 0,40 > 0,40 > 0,40 > 0,40
	ASTM C1028	WET > 0,60	> 0,90 > 0,85 > 0,70 > 0,70 > 0,85 > 0,85 > 0,85 > 0,85 > 0,70 > 0,85 > 0,85 - > 0,85 > 0,90 > 0,95 > 0,89 > 0,85 > 0,95
	ANSI A137.1	WET > 0,42	> 0,70 > 0,65 > 0,85 > 0,70 > 0,80 > 0,75 > 0,75 > 0,80 > 0,70 > 0,70 > 0,70 > 0,70 > 0,70 > 0,70 > 0,80 > 0,76 > 0,70 > 0,70
	DIN 51130	—	> 0,60 > 0,50 > 0,65 > 0,60 > 0,65 > 0,50 > 0,65 > 0,84 > 0,60 > 0,60 > 0,55 > 0,55 > 0,75 > 0,60 > 0,71 > 0,65 > 0,65
	DIN 51097	—	R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11
ENV 12633	≥ CL1	A+B A+B+C A+B+C A+B+C A+B A+B+C A+B+C A+B+C A+B+C A+B A+B A+B+C A+B A+B+C A+B+C A+B+C A+B A+B	
ENV 12633	≥ CL1	CL3 CL3 CL3 CL3 CL3 CL2 CL3 CL3 CL3 CL3 CL3 CL3 CL3 CL3 CL3 CL3 CL3 CL3 CL3 CL3	

Per i certificati specifici, contattare Mirage® SPA - For specific certificates, please contact Mirage® SPA

* = Valido solo per i formati quadrati - Valid only for square formats

ASTM C1028 - ANSI A137.1 : I valori sono approssimativi e possono variare in base alla produzione
Value are approximate and may vary slightly depending on the collection





i GLI IMBALLI DI E_BASE SONO STATI PROGETTATI PER SEMPLIFICARNE LA LOGISTICA E LA GESTIONE IN CANTIERE.





TUTTO IL MATERIALE È SUDDIVISO IN 4 IMBALLI ORDINABILI SEPARATAMENTE A SECONDA DELLE ESIGENZE DEL CANTIERE. OGNUNO DI QUESTI IMBALLI CONTIENE I COMPONENTI NECESSARI ALLA POSA DI 5,4 MQ DI SUPERFICIE. GLI IMBALLI 1 E 2 SONO NECESSARI ALLA POSA NELLA CONFIGURAZIONE DELL'E_BASE CON ALTEZZA MINIMA 5-7 + LASTRA IN GRES. A SECONDA DELLE CRESCENTI ALTEZZE DI POSA SI AGGIUNGONO GLI IMBALLI 3 E 4 IN QUANTITÀ VARIABILE.

THE E_BASE PACKAGING MATERIALS HAVE BEEN DESIGNED TO SIMPLIFY CONSTRUCTION SITE MANAGEMENT AND LOGISTICS.

ALL THE MATERIAL IS DIVIDED INTO 4 BOXES THAT CAN BE ORDERED SEPARATELY, DEPENDING ON THE REQUIREMENTS OF THE CONSTRUCTION SITE. EACH OF THESE BOXES CONTAINS THE COMPONENTS NECESSARY FOR LAYING 5.4 SQ.M. OF SURFACE. BOXES 1 AND 2 ARE NECESSARY FOR LAYING THE E_BASE CONFIGURATION WITH A MINIMUM HEIGHT OF 5-7 + STONEWARE SLAB. AS THE LAYING HEIGHTS GROW, BOXES 3 AND 4 ARE ADDED IN A VARIABLE AMOUNT.

COMPONENTI PRINCIPALI - BASIC COMPONENTS		PZ/SC - PCS/BOX	KG/SC - KG/BOX	PZ/PALLET - PCS/PALLET	M ² /UM - SQM/UM	
1	MODULO DI POSA LAYING MODULE		15	40,2	30	5,4
2	BASE SUPPORTO SUPPORT BASE		38	9,7	342	5,4
	REGOLAZIONE SUPPORTO SUPPORT ADJUSTMENT		38	9,7	342	5,4
	SUPPORTO DI FISSAGGIO FIXING SUPPORT		38	9,7	342	5,4
	SEPARATORE DI POSA SEPARATOR FOR LAYING		33	9,7	342	5,4

COMPONENTI OPZIONALI - OPTIONAL COMPONENTS		PZ/SC - PCS/BOX	KG/SC - KG/BOX	PZ/PALLET - PCS/PALLET	M ² /UM - SQM/UM	
3	DISTANZIALE PER LA SOPRAELEVAZIONE SPACER FOR RAISING 25 MM		38	3,2	1140	5,4
4	DISTANZIALE PER LA SOPRAELEVAZIONE SPACER FOR RAISING 50 MM		38	5,6	456	5,4
5	TRAVERSI STRINGER		30	10	2820	5,4 (450x900 - 900x900 - 600x600 600x900 - 600x1200 - 1200x1200) 2,7 (300x1200 - 400x1200)
6	TAPPETINO FONOASSORBENTE SOUND ABSORBING MAT		80	4	4800	11,5

E_BASE			
	SUPPORTO REALIZZATO IN MATERIALE 100% RICICLATO SUPPORT MADE FROM 100% RECYCLABLE MATERIAL		RESISTENTE AD ACIDI ED ALCALINI RESISTANT TO ACIDS AND ALKALI
	RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI RESISTANT TO ATMOSPHERIC AGENTS		RESISTENTE A TEMPERATURE DA -20°C A +60°C RESISTANT TO TEMPERATURES FROM -20° TO + 60° C

ATTENZIONE

- LE PAVIMENTAZIONI DA ESTERNO POSATE A SECCO IN QUOTA SONO SOGGETTE ALL'AZIONE DEL VENTO, CON IL RISCHIO DI SOLLEVAMENTO DELLE LASTRE. IL PRODUTTORE RACCOMANDA DI FAR VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL SISTEMA DI POSA IN QUOTA DA UN TECNICO ABILITATO IN BASE ALLA NORMATIVA LOCALE VIGENTE ED ALLE CONDIZIONI D'USO, AL FINE DI EVITARE IL RISCHIO DI DANNI A PERSONE E COSE.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E RACCOMANDAZIONI DI POSA SI RIMANDA AL NOSTRO SITO WWW.MIRAGE.IT O AL NOSTRO CATALOGO EVO_2/E™ 20 MM.

NOTA

QUANDO L'APPLICAZIONE DELLE LASTRE IN 20MM PREVEDE L'UTILIZZO DEL PRODOTTO CERAMICO IN TERMINI STRUTTURALI, SI RACCOMANDA AL PROGETTISTA E/O COMMITTENTE UNA ATTENTA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DEL PROGETTO IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE LASTRE. IN PARTICOLARE, AL FINE DI EVITARE IL RISCHIO DI DANNI A PERSONE O COSE IL PRODUTTORE RACCOMANDA:

- CON RIFERIMENTO ALLA PAVIMENTAZIONE POSATA IN QUOTA, CON QUALUNQUE SISTEMA DI POSA A SECCO, RISPETTARE LE SPECIFICHE NORMATIVE E CONDIZIONI D'USO LOCALI RIGUARDANTI, TRA L'ALTRO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, L'AZIONE DEL VENTO, IL CARICO STRUTTURALE E, LE AZIONI SISMICHE, ETC.; IL MANCATO RISPETTO DELLE RACCOMANDAZIONI SOPRARIPORTATE POSSONO PORTARE AD UN UTILIZZO IMPROPRIO DEL PRODOTTO E CAUSARE EVENTUALMENTE GRAVI DANNI A PERSONE O COSE.
- L'ALTEZZA MASSIMA CONSENTITA CON IL SISTEMA DI POSA SOPRAELEVATA È DI 30CM/12".

WARNING

- OUTDOOR PAVINGS INSTALLED UNGLUED ABOVE THE GROUND LEVEL ARE SUBJECT TO THE ACTION OF THE WIND, WITH THE RISK, IN SOME CASES OF BECOMING AIRBORNE. THE MANUFACTURER RECOMMENDS TO REQUIRE THE ASSISTANCE OF A QUALIFIED PROFESSIONAL IN ORDER TO CHECK THE SUITABILITY OF THE INSTALLATION SYSTEM ABOVE THE GROUND ADOPTED, IN ACCORDANCE WITH THE LOCAL LAWS AND REGULATIONS AND CONDITIONS OF USE. FAILURE TO DO SO COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR PROPRIETY DAMAGE.

FOR FURTHER INFORMATION AND RECOMMENDATIONS CONCERNING THE INSTALLATION SYSTEMS PLEASE REFER TO WWW.MIRAGE.IT OR TO THE EVO_2/E™ 20 MM. CATALOGUE.

NOTE

IF THE APPLICATION OF THE 20MM SLABS FORESEES THE CERAMIC PRODUCT USED IN THE STRUCTURAL INSTALLATIONS, THE PROJECT ENGINEER AND/OR CUSTOMER MUST CAREFULLY ASSES THE PROJECT REQUIREMENTS WITH REGARD TO THE TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE SLABS. THE PREVENT THE RISK OF DAMAGE OR INJURY, THE MANUFACTURER RECOMMENDS:

- WITH REFERENCE TO ANY DRY INSTALLATION SYSTEM OF FLOORING ABOVE THE GROUND LEVEL, THE MANUFACTURER RECOMMENDS TO COMPLY WITH LOCAL REGULATIONS AND CONDITIONS OF USE WITH REGARD TO WIND-LOAD, LOADBEARING, SEISMIC EVENTS, ETC. FAILURE TO COMPLY WITH THESE RECOMMENDATIONS MAY LEAD TO IMPROPER USE OF THE PRODUCT AND COULD CAUSE SERIOUS DAMAGE OR INJURY.
- THE MAXIMUM HEIGHT PERMITTED WITH THE RAISED LAYING SYSTEM IS 30CM/12".



i PER DETTAGLI SUL PRODOTTO IN 20 MM. DI SPESSORE E SUI RELATIVI SISTEMI DI POSA ED, IN PARTICOLARE, PER LE RACCOMANDAZIONI, ACCORGIMENTI, LIMITAZIONI DI UTILIZZO E PRECAUZIONI IN FASE DI POSA, SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DEL CATALOGO EVO_2/E™ 20 MM E DEL SITO WWW.MIRAGE.IT.

FOR FURTHER DETAILS ON THE 20 MM PRODUCT AND THE INSTALLATION SYSTEMS, IN PARTICULAR FOR RECOMMENDATIONS, RESTRICTIONS OF USE, AND PRECAUTIONS DURING INSTALLATION, PLEASE REFER TO WWW.MIRAGE.IT AND TO THE EVO_2/E™ 20 MM. CATALOGUE.

MIRAGE[®]
Porcelain.Design.Sustainability

Mirage Granito Ceramico S.p.a.

Uffici e Stabilimento

41026 - Pavullo (MO) ITALY
Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611
Fax +39 0536 21065
info@mirage.it
www.mirage.it

Mirage Project Point Milano

20121 - Milano ITALY
Via Marsala, 7
Tel. +39 02 65560879
projectpoint-mi@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/milano

Mirage Granito Ceramico USA Inc.

618 Grassmere Park Dr - Suite 1-2
Nashville - Tennessee (TN) - 37211
Ph. +1 615 834 3888
TAX ID: 75 2773306
info@mirageusa.net
www.mirageusa.net

Mirage Project Point Dubai

Building 5 - Suite B101
d3 Dubai Design District
United Arab Emirates
Ph. +971 4 554 3944
Licence No. 93659
projectpoint-uae@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/dubai

