

PENNY 28


CENTURA




Penny 28 Sidney
cod. 21




Penny 28 Shanghai
cod. 21




Penny 28 Manila
cod. 21




Penny 28 Singapore
cod. 21



Penny 28 Bangkok
cod. 21



Penny 28 White Matt
cod. 15



Penny 28 Black Matt
cod. 15

formato / size	Ø28 mm		
spessore - thickness	6 mm	mq/scatola - mq/box	1,03 m ²
giunto - joint	2 mm	mq/plt - sqm/plt	74,16
foglio - sheet	312x330 mm	pz/scatola - pcs/box	10
		peso/mq - weight/sqm	11,0 kg
		scatole/plt - box/plt	72
		peso/plt - weight/plt	835 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

formato / size	Ø28 mm		
spessore - thickness	6 mm	mq/scatola - mq/box	1,03 m ²
giunto - joint	2 mm	mq/plt - sqm/plt	74,16
foglio - sheet	312x330 mm	pz/scatola - pcs/box	10
		peso/mq - weight/sqm	11,0 kg
		scatole/plt - box/plt	72
		peso/plt - weight/plt	835 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

INFORMAZIONI TECNICHE

GRES SMALTATO Bla GL	valore prescritto requested value valeur prescript anforderung	valore medio mean value moyenne mittelwert	
ISO 10545-2 dimensioni e aspetto size and look of the tile dimensions et aspect du carreau Abmessungen und Aussehen der Fliese	lunghezza e larghezza spessore rettilinearità degli spigoli ortogonalità planarità	$\pm 0,6\%$ $\pm 5\%$ $\pm 0,5\%$ $\pm 0,6\%$ $\pm 0,5\%$	conforme according conforme gemaess
	aspetto	$\geq 95\%$	100%
ISO 10545-3 assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme	$E \leq 0,5\%$	conforme according conforme gemaess	
ISO 10545-4 resistenza alla flessione media average bending strenght résistance à la flezzion moyenne Mittlere Biegefestigkeit	35 N/mm ² min	conforme according conforme gemaess	
ISO 10545-4 sfuerzo di rottura breaking strenght force de rupture Bruchlast	spessore / thickness épaisseur / Stärke $\geq 7,5$ mm: 1.300 N min > 7,5 mm: 700 N min	conforme according conforme gemaess	
ISO 10545-13 resistenza agli agenti chimici <i>(uso domestico e additivi per piscina)</i> chemical resistance <i>(domestic use and swimming pool chemicals)</i> résistance à l'attaque chimique <i>(usage domestique et additifs pour piscine)</i> Säure- und Laugenbeständigkeit <i>(gebrauch im Wohnbereich und Chemikalien für Schwimmbad)</i>	GB min.	conforme	
	min. GB	according	
	GB min.	conforme	
	mind. GB	gemaess	
ISO 10545-9 resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	richiesta required requis notwendig	resistente resistant résistant beständig	
ISO 10545-11 resistenza al cavillo crazing resistance résistance au tressaillage Haarrißbeständigkeit	richiesta required requis notwendig	resistente resistant résistant beständig	
ISO 10545-14 resistenza alle macchie stain resistance résistance au tâches Fleckenunempfindlichkeit	Classe 3 min. min. Class 3 Classe 3 min. mind. Klasse 3	resistente resistant résistant beständig	