

Station Street Carpet Tile

Station Street Park Broadloom

Type de produit / Product Type

Fibre / Fiber

Dye Method

Couleur / Colours

Bouclé A Niveaux Multiples / Variable Loop

100% PP BCF

Teint en solution / Solution Dyed

8873 Charbon / Charcoal

8876 Gris Cendré / Ash Grey

8878 Terre / Earth

8874 Gris Argent / Silver Grey

8857 Bleu Acura / Acura Blue

8846 Poussière / Dauss

100% PP BCF

Teint en solution / Solution Dyed

8873 Charbon / Charcoal

8876 Gris Cendré / Ash Grey

8878 Terre / Earth

8874 Gris Argent / Silver Grey

8857 Bleu Acura / Acura Blue

8846 Poussière / Dauss

Poids de la fibre touffetée / As Tufted Pile Weight

Densité / Density

Jauge de machine / Machine Gauge

Taille de la tuile, Largeur / Tile Size, Width

Pile Height

Total Tile Height

Traitement de protection / Protective Pile Treatment

Garantie/ Warranty

Tuiles par carton / Tiles per Carton

yd² / Carton

Répétition Du Motif / Pattern Repeat

22 oz/yd²

216700

1/12"

19.6 inch x 19.6 inch / 50cm x 50cm

0.18"

0.30"

INVISTA Anti-Soil

Garantie à vie / Lifetime Warranty

20 Pieces

5.98 yd²

24 oz/yd²

232460

1/12"

12 FT / 3.66 m

0.16"


0.24"

INVISTA Anti-Soil

Garantie à vie / Lifetime Warranty

23.62" x 23.62"

Méthodes d'installation / Installation Methods



SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE / TECHNICAL PERFORMANCES

Classification	Commercial / Heavy Contract	
VOC (Green Label Plus)	ASTM D5116-06	<0.5 mg/m ³ /hour (CRI GLP)
Inflammabilité / Flammability	ASTM D-2859//FF 1-70//16CFR 1630	Pass 8/8
Réaction au feu / Reaction to Fire	EN ISO 9239-1:2002	Dfl - s1
Contrôle de la statique / Static Propensity	ISO 6356	0.2 KV
Résistance de la couleur / Color Fastness	AATCC/16	5/5 on Grey Scale
Résistance thermique / Thermal Resistance	ISO 8302	.04m ² /KW
Isolation acoustique / Impact Sound Insulation	ISO 140-8	23dB
Stabilité dimensionnelle / Dimensional Stability	EN 986	< 0.20%
Test chaise à roulettes / Castor Chair Test	DIN 54324	R ≥ 2.4
Densité de la fumée/ Smoke Density	EN ISO 9239-1:2002	<450

Ces informations peuvent changer sans préavis / The above information is subject to modification for the benefit of further improvement