









## NORMA DI RIFERIMENTO SPECIFICATION REFERENCE **EN 14411** appendice **G** Bla **GL**

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	NORMA STANDARD	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	VINTAGE	
DIMENSIONI - SIZE				
	ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION	EN ISO 10545/3 ASTM C 373	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLY
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI A BASSA CONCENTRAZIONE CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AT LOW CONCENTRATION	EN ISO 10545/13	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED	GLA
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI CHEMICAL AGENTS RESISTANCE	ASTM C 650	CLASS A - CLASS E	CLASS A
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA - RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS	EN ISO 10545/13	MINIMO GB MINIMUM GB	GA
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE (ANTI-SLIP)	DCOF (ANSI A 137.1)	≥ 0,42	CONFORME COMPLY
	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE ABRASION RESISTANCE	EN ISO 10545/7	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED	da 2 a 5 in base al colore from 2 to 5 according to color
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE (N/mm <sup>2</sup> ) FLEXURAL STRENGTH TEST (N/mm <sup>2</sup> )		≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME COMPLY
	SFORZO DI ROTTURA (N) BREAKING STRENGTH (N)	EN ISO 10545/4	SPESSORE ≤ 7,5 mm THICKNESS ≤ 7,5 mm	≥ 700 N
	SFORZO DI ROTTURA (lbf) BREAKING STRENGTH (lbf)	ASTM C 648	SPESSORE ≥ 7,5 mm THICKNESS ≥ 7,5 mm	≥ 1300 N
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	EN ISO 10545/14	≥ CLASSE 3	CONFORME COMPLY
		ASTM C 1378	CLASS A - CLASS E	CLASS A
	GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	V0 - V4	V3