

CENTURA

# supreme

a natural masterpiece



CASALGRANDE  
PADANA  
THE GREEN WAY TO PAVE



grey



dark






sand



taupe

# Kontinua

Grandi Lastre Big Slabs  
Grandes Dalles Große Platten



Formati Sizes Formats Formate	cm 30x60 11 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	cm 60x60 23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	cm 60x120 23 <sup>5/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	cm 120x120 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	cm 120x278 47 <sup>1/4</sup> "x109 <sup>1/2</sup> "
Spessori Thicknesses Épaisseurs Stärken	mm 9	mm 9	mm 9	mm 9	mm 6
Supreme Grey	● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ●
Supreme Dark	● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ●
Supreme Sand	● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ●
Supreme Taupe	● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ●



Media  
Medium  
Modérée  
Mittlere

● Naturale Matt Naturelle Matt  
● Lucida  
● Grip R11


## DECORI | DECORS | DÉCORS | DEKORE

### Mosaico Listelli




cm 26,5x56 - 10<sup>3/8</sup>"x22"  
su rete on net sur trame auf Netz

## PEZZI SPECIALI | TRIMS | ACCESSOIRES | FORMSTÜCKE



**Battiscopa**  
Bullnose  
Plinthe à bord arrondi  
Stehsockel


cm 7x60  
2<sup>3/4</sup>"x23<sup>5/8</sup>"



**Gradino**  
Step tread  
Nez de marche  
Stufenplatte


cm 30x60  
11<sup>3/4</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

cm 30x120  
11<sup>3/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



**Gradone  
(assemblato)**

cm 120x33  
47<sup>1/4</sup>"x13"



**Angolare  
(assemblato)**

cm 120x33  
47<sup>1/4</sup>"x13"

Formati Sizes  
Formats Formate

## PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI | WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS | VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE

cm	pollici	mm		M <sup>2</sup> x	KG x M <sup>2</sup>	x	M <sup>2</sup> x	KG x
120x278	47 <sup>1/4</sup> "x109 <sup>1/2</sup> "	6	1	3,34	15	20	66,72	1.001
cm	pollici	mm		M <sup>2</sup> x	KG x M <sup>2</sup>	x	M <sup>2</sup> x	KG x
30x60	11 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	9	6	1,08	21	48	51,84	1089
60x60	23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	9	4	1,44	21	30	43,20	907
60x120	35 <sup>3/8</sup> "x35 <sup>3/8</sup> "	9	2	1,44	21	36	51,84	1089
120x120	47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	9	9	1,44	21	30	43,20	907
7x60	2 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "		battiscopa	-	18	-	-	-
30x60	11 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "		gradino	-	6	-	-	-
30x120	11 <sup>3/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "		gradino	-	3	-	-	-
120x33	47 <sup>1/4</sup> "x13"		gradone (assemblato)	-	2	-	-	-
120x33	47 <sup>1/4</sup> "x13"		angolare (assemblato)	-	1	-	-	-














## SUPREME PIETRE NATIVE

Gres porcellanato Fully vitrified porcelain Grès cerame vitrifié Feinsteinzeug



norma standards  
norme Norm

risultato prova\* test results\*  
resultats des essais\* Ergebnisse\*

	classificazione prodotto product classification classement Klassifizierung	UNI EN 14411-G ISO 13006	gruppo Bla completamente greificato group Bla fully vitrified group Bla grès cérame fin Gruppe B1a Feinsteinzeug
	caratteristiche dimensionali e d'aspetto dimensional and surface quality caractéristiques de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	tolleranze minime nella 1ª scelta very low tolerance des tolérances minimales en 1er choix Entspricht Normen
	assorbimento di acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	< 0,1%
	resistenza alla flessione flexural strength résistance à la flexion Biegezug-Festigkeit	UNI EN ISO 10545-4	> 45 N/mm <sup>2</sup>
	resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	qualsiasi norma all standards toute norme alle normen	garantita guaranteed garantie Frostsicher
	resistenza attacco chimico (esclusione acido fluoridrico) resistance to acids and alkalis (with the exception of hydrofluoric acid) résistance à l'attaque chimique (exclusion de l'acide fluorhydrique) Säure und Laugen Beständigkeit (mit Ausnahme von Fluorwasserstoff)	UNI EN ISO 10545-13	A
	resistenza usura e abrasione wear and abrasion resistance résistance à l'usure et abrasion Abriebhärte	UNI EN ISO 10545-6	≤ 150 mm <sup>3</sup>
	dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung	UNI EN ISO 10545-8	6 x 10 <sup>-6</sup>
	resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit	UNI EN ISO 10545-14	garantita guaranteed garantie Garantiert
	resistenza alla scivolosità slip resistance résistance au glissement Trittsicherheit	DIN 51130  D.M. N° 236 DEL 14.06.89 METODO B.C.R.  BS7976-2:2002 BSEN13036-4:201	Grip <b>R11</b>  valore $\mu > 0,40$ ***  PTV > 36***
	resistenza dei colori alla luce colour resistance to sunlight exposure résistance de la couleur à la lumière Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird	DIN 51094	nessuna variazione no change of colours couleurs inchangées Keinerlei Farbänderung

\* valore indicativo approx value donnée approximative Ungefähre Werte

\*\* Si rimanda all'elenco prodotti UPEC ufficiale, consultabile sul sito: Please see the official UPEC product list:  
Veuillez consulter la liste officielle produits UPEC: Sihe die offizielle UPEC-Produktliste auf der Website: <http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/>

\*\*\* prova su superficie asciutta test on a dry surface essai sur surface sèche Test auf trockener Oberfläche

Al pari dei materiali naturali di riferimento, l'aspetto estetico, la differenza di tono e le venature possono essere diverse da piastrella a piastrella. Per una corretta comprensione della variabilità del prodotto è consigliabile prendere visione delle immagini a tutto ambiente sul catalogo di collezione, sul nostro sito all'indirizzo [www.casalgrandepadana.it](http://www.casalgrandepadana.it) o chiedere maggiori informazioni ai nostri concessionari.

Just like the natural materials they are inspired by, the aesthetics, colouration and veining of the tiles can differ. To properly gauge the suitability of a product, we advise that you view the full-space photos that you can find in our collection catalogue and on our website at [www.casalgrandepadana.com](http://www.casalgrandepadana.com). Alternatively, please ask a reseller for more information.

Tout comme pour les matières naturelles de référence, la différence de tonalité, les veines ainsi que l'aspect esthétique peuvent varier d'une dalle à l'autre. Pour bien comprendre la variabilité du produit, il est conseillé de consulter les images d'ambiance présentes sur le catalogue de la collection, sur notre site à l'adresse [www.casalgrandepadana.fr](http://www.casalgrandepadana.fr) ou de demander plus d'informations à nos concessionnaires.

Wie bei den als Vorbild dienenden Naturmaterialien können sich auch hier das ästhetische Erscheinungsbild, der Farbtonunterschied und die Maserung von Fliese zu Fliese unterscheiden. Um die Variabilität des Produkts besser zu verstehen, raten wir Ihnen, die Bilder mit ausgestatteten Räumen im Kollektionskatalog auf unserer Website [www.casalgrandepadana.de](http://www.casalgrandepadana.de) zu konsultieren. Weitere Informationen können Sie auch bei unseren Vertragshändlern erhalten.