





# FICHE TECHNIQUE

**CENTURA**

REVÊTEMENTS DE MUR ET DE SOL

<b>MANUFACTURIER</b>	FOSHAN DOSUNTILE CO. LTD
<b>NOM DU PRODUIT TAILLE ET MODÈLE</b>	<b>SAND</b> 600mm x 600mm Glazed matt tile
<b>RÉSULTATS DES TESTS</b>	Les éléments testés sont conformes aux exigences des critères GB/T3810.7-2016, BG/T3810.4-2016

ÉLÉMENTS TESTÉS			NORMES DE TESTS	RÉSULTATS	
Résistance à l'abrasion de surface				2100 tours Classe 4	
Résistance à la rupture				1412N	
Résistance au module				30.17 (MPa)	
Valeurs de référence pour l'usure des carreaux émaillés	Niveau 2		GB/T3810.7-2016 GB/T3810.4-2016	Chaussures d'usage courant et, occasionnellement, un peu de poussière et des rayures sur le sol.	
	Niveau 3			Chaussures adaptées à un usage normal avec un sol en terre battue à petites rayures.	
	Niveau 4			Convient pour les poussières de grattage, les piétons fréquentant le sol	
	Niveau 5			Applicable à l'environnement d'utilisation plus hostile.	
Coefficient de friction dynamique			ANSI A326.3-2021	Humide DCOF Valeur (uD): 0.53	
Resistance au glissement			DIN 51130:2014	Essai de plate-forme inclinée mouillée par l'huile. Angle d'acceptation global moyen :7,6°	R9